Admonter

Concepts de chambre en bois naturel sur le sol, les murs et le plafond

Admonter Panneaux acoustiques en bois - Acoustics GEO
Certificat conformité** EN 13964

		Classement de feu*	Classement formaldéhyde EN 717-2	Teneur en pentachlo-rophénol	Résistance à la flexion	La résistance de la connexion	Absorption acoustique α_w	Conductivité thermique*** λ_D [W/m K]	Durabilité selon EN 335
Type 16-16/12	Construction 1	D-s2,d0	E1	≤ 5 ppm	Classe A pas de charge	NPD	0,70	0,041	Classe d'utilisation 1
	Construction 2						0,65 (H)	0,041	
	Construction 2 a						0,65 (H)	0,041	
	Construction 3						0,60 (H)	0,041	
Type 15-30/09	Construction 1	D-s2,d0	E1	≤ 5 ppm	Classe A pas de charge	NPD	0,65	0,041	Classe d'utilisation 1
	Construction 2						0,60 (H)	0,041	
	Construction 2 a						0,60 (H)	0,041	
	Construction 3						0,60 (H)	0,041	
Typ e20-40/07	Construction 1	D-s2,d0	E1	≤ 5 ppm	Classe A pas de charge	NPD	0,60	0,041	Classe d'utilisation 1
	Construction 2						0,60	0,041	
	Construction 2 a						0,60	0,041	
	Construction 3						0,55 (MH)	0,041	

*) Remarque sur la classe d'incendie : testé et classé selon EN 13501-1. Uniquement valable avec surface d'usine, fixation mécanique
**) Est valable pour les produits suivants : épicéa, mélèze, sapin jointé sur quartier/demi-quartier
***) Par rapport au noyau de fibres souples de 15mm, hors amortissement des cavités par le client

Admont, Septembre 2023

Admonter Holzindustrie AG
Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria
+43 (0) 3613 3350 | info@admonter.at

FN237499p Landesgericht Leoben, Gerichtsstand Liezen | UID-Nr.: ATU57198366
Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276 | BIC: RZSTAT213001