

CUBE - Begleitinformation zur CE - Kennzeichnung nach EN 14915

Holzart Decklage	Rohdichte <kg/m ³ >	Stärke max. (mm)	Stärke min. (mm)	Brandverhalten*	Formaldehydklasse	Wasserdampf- durchlässigkeit μ	Wärmeleitfähigkeit λ <W/m K>	Schallabsorption	Biologische Dauerhaftigkeit
Altholz Erle grau	≥ 390	21,5	17	D-s2, d0	E1	66	0,12	0,10/0,30	Klasse 1
Altholz sonnenverbrannt		21,5	17			67	0,12	0,10/0,30	
Eiche		18,1	15,1			69	0,13	0,10/0,30	
Eiche medium		18,1	15,1			70	0,13	0,10/0,30	
Lärche		18,1	15,1			66	0,12	0,10/0,30	
Lärche weiß		18,1	15,1			66	0,12	0,10/0,30	
Zirbe gebürstet		18,1	15,1			64	0,12	0,10/0,30	
Zirbe weiß gebürstet		18,1	15,1			64	0,12	0,10/0,30	

*) gemäß EN 14915, Tabelle 1

Admont, Juli 2022