Naturholzplatte
Altholz rustikal

Raumkonzepte aus Naturholz auf Boden, Wand & Decke

Naturholzplatten Elements

AH: Ausgeprägtes und sehr kräftiges Holzbild, gesunde und schwarze Äste zulässig, Astlöcher produktspezifisch mit Naturastdübeln ausgefertigt, kleine (Ast-)Ausbrüche abhängig vom Erscheinungsbild ausgefertigt, Harzgallen zulässig, altersbedingte Farbunterschiede zulässig. Unregelmäßige Wurmstichigkeit, größere Risse, Nagellöcher, mechanische Beschädigungen, stärkere Farbunterschiede und Elnläufe sind ein besonderes Merkmal. Lamellen fugendicht gelegt.
RÜCKSEITE AH: wie oben. **RÜCKSEITE CG+:** Fichte gedämpft, im Prinzip ohne besonderen Qualitätsanspruch. Fehlstellen werden ausgefertigt.

Diese Platte ist auch mit saunatauglicher Verleimung erhältlich: Speziell bei Verwendung in Saunen ist auf mögliche altholzspezifische Harzaustritte und Abschieferungen Bedacht zu nehmen. Wo erforderlich, ist die Konformität mit der ÖNorm M 6219, bzw. den jeweiligen anderen nationalen oder lokalen Anforderungen, durch das planende/ausführende Unternehmen sicherzustellen. Darüber ist die Altholz > saunatauglich verleimt < hinsichtlich ihrer Formaldehydemission auch für die Verwendung nach ÖNORM M 6219-1:2010 zugelassen. Bitte beachten Sie auch unser Datenblatt „Verwendung in Saunen"

Sortierung	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette
AH/CG+ (saunatauglich)	19	1800 – 4000 mm (nach Verfügbarkeit)	5	Mix	BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit)	30
AH/CG+ (saunatauglich)	42	1800 – 4000 mm (nach Verfügbarkeit)	5	Mix	BML oder SML-Fichte (nach Verfügbarkeit)	10

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt:** Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich. Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar. **Legende:** SML = Stabmittellage, BML = Brettmittellage. Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.

Übersicht technische Werte
Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter http://www.admonter.com/de/downloads/

Holzart	Stärke (mm)	Mittellage	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Altholz	19	Fichte	8,9	8+/-2	0,12
	42	Fichte	19,7	8+/-2	0,12

PEFC PEFC/06-38-161 Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.at
100% made in Austria
EPD
SENTINEL HAUS INSTITUT Bauverzeichnis gesündere Gebäude
CE

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln.
Deshalb empfehlen wir eine Beratung anhand von Musterplatten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Admonter Holzindustrie AG | Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria | info@admonter.at | admonter.com

Admonter

Naturholzböden Floors | Naturholzplatten Elements | Naturholz-Akustikplatten Acoustics
Naturholzstiegen Stairs | Naturholztüren Doors

Naturholzplatte
Altholz rustikal

Raumkonzepte aus Naturholz auf Boden, Wand & Decke

Naturholzplatten Elements

Die Abbildungen zeigen einige Merkmale dieses Plattentyps.

PEFC PEFC/06-38-161 Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft www.pefc.at

100% made in Austria

EPD THIRD-PARTY VERIFIED ISO 14025 und EN 15804

SENTINEL HAUS INSTITUT Bauverzeichnis gesündere Gebäude

CE

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln.
Deshalb empfehlen wir eine Beratung anhand von Musterplatten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Admonter Holzindustrie AG | Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria | info@admonter.at | admonter.com

April 2023