Admonter
NATURE´S FAVOURITE DESIGNER

FRASSINO

A: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, praticamente senza nodi, isolate nodi a spillo ammessi, senza nucleo marrone, leggera decolorazione naturale possibile, incollaggio senza difetti.
B: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, nodi sani ammessi, isolati nodi neri ammessi, fenditure di nodi e nodi cadenti sono ri-parati da personale altamente specializzato, nucleo marrone ammesso, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollagio senza difetti.

ELEMENTS

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Caratteristiche

Scelta	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030 mm)	Spess. lamella di faccia mm ca.	DL-Largh. mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
A/B	15	2400	3,6	158	BML Conifere	25
A/B	19	2400	3,6	158	SML Conifere	30
A/B	19	2400	3,6	158	Legno compensato	30
A/B	19	2400	3,6	158	Frassino	30
A/B	29	2400	3,6	158	SML Conifere	20
A/B	29	2400	3,6	158	Legno compensato	20
A/A	40	2400	3,6	158	Abete 5-strati	10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all´utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).
Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola.
Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.

Valori tecnici
Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.eu/it/downloads/ (vedi informazioni CE)

Tipo di legno	Spessore (mm)	Strato centrale	Peso [kg/m²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]
Frassino	15	Abete	8,8	7+/-2	0,15
	19	Conifere	10,5	7+/-2	0,14
	19	Legno compensato	12,8	7+/-2	0,17
	19	Frassino	13,3	7+/-2	0,17
	29	Conifere	15,1	7+/-2	0,13
	29	Legno compensato	19,4	7+/-2	0,16
	40	Abete	20,4	7+/-2	0,13

PEFC
PEFC / 06-38-161

Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo **admonter.at**

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello. Le caratteristiche tipiche dell'essenza possono variare di pannello in pannello. Variazioni di colore e lavorazione sono da considerarsi naturali e inevitabili. Per maggiori informazioni e richieste di campionatura, Vi consigliamo di rivolgervi al Vostro rivenditore Admonter di fiducia.

Febbraio 2019

Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria
Salvo errori ed omissioni! Tel.: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, info@admonter.at, admonter.at