

LARICE

AB: Nodi sani, nodi neri, isolati nodi tassellati, piccole fessure stuccate, cuore ammesso occasionalmente, singole tasche di resina, senza alburno, canestro leggero e differenze di colore ammessi, incollaggio senza difetti.

Retro standard: Superficie compatta, azzuratura profonda non ammessa.



Scelta	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030 mm)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
AB/ST	15	5000/4500/4000	5	114/120/137/146	BML Larice	35
AB/ST	19	5000/4500/4000	5	114/120/137/146	SML Larice	30
AB/ST	24	5000/4500/4000	5	114/120/137/146	SML Abete	25
AB/ST	27	5000/4500/4000	5	114/120/137/146	SML Larice	20
AB/AB	40	2000/2400	3,6	158	Abete 5-Strati	10
AB/ST	42	5000/4500/4000	5	114/120/137/146	SML Abete	10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all'utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola. Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.

Valori tecnici Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.com/it/downloads/ (vedi informazioni CE)									
Tipo di legno	Spessore (mm)	Strato centrale	Peso [kg/m²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]				
	15	Larice	8,7	8+/-2	0,15				
	19	Larice	11,0	8+/-2	0,15				
Larice	24	Abete	12,3	8+/-2	0,13				
Lance	27	Larice	15,7	8+/-2	0,15				
	40	Abete	19,7	8+/-2	0,13				
	42	Abete	20,8	8+/-2	0,13				













Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo admonter.com