

LEGNO VECCHIO SPACCATO H2

AH: È ammesso un aspetto forte ed evidente del legno, nodi sani e neri sono ammessi, ammesse tasche di resina, sono ammesse differenze di colore condizionate dall'èta, fori irregolari dei tarli, fenditure, fori di chiodi, danni meccanici, diverse colorazioni sono una caratteristica specifica. Incollatura senza difetti.

Retro CG: Abete evaporato, in linea di principio senza requisiti particolari.

Trattamento: il pannello viene assemblato utilizzando lamelle già "spaccate" in precedenza - Imperfezioni non rifinite (anima visibile).



Scelta	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030 mm)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
AH/CG (utilizzo in saune)	20	2100 - 5000 (secondo disponi- bilità)	6	Mix	BML o SML-Abete (secondo disponi- bilità)	25

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all'utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).

Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola. Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.

Valori tecnici Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.eu/it/downloads/ (vedi informazioni CE)									
Tipo di legno	Spessore (mm)	Strato centrale	Peso [kg/m²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]				
Legno vecchio spaccato H2	20	Abete	9,4	7+/-2	0,12				













Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo ${\tt admonter.at}$