Admonter
NATURE´S FAVOURITE DESIGNER

GALLERIA - ROVERE RUSTICO

Struttura del legno genuina e fiammata. E' possibile individuare nodi sani, neri e cadenti. I segni dei nodi rotti e le fessurazioni che ne derivano, valorizzano ulteriormente l'aspetto rustico di questo prodotto. Senza di alburno. Spaccature, legno di nucleo, midollo, anelli di crescita e segno del tarlo sono elementi fondamentali per ottenere un particolare effetto rustico. Sono possibili differenze cromatiche e di struttura. Incollaggio nel senso della vena. Sono ammessi giunti longitudinali e trasversali alle lamelle. Spazzolato.

Superficie: Spazzolato
Retro: Conifere, senza particolari caratteristiche qualitative.

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Superficie	Spessore mm ca.	Larghezza mm	Lunghezza mm	Spessore lammella mm	Imballaggio Pezzi/pallet	Fascia di chiusara
grezzo opp. oliato naturale	19	244	**2400**	ca. 3,6	5	18 x 50 mm

fino a 25 m² - Lunghezza 2400 mm
da 25 m²- Lunghezze secondo disponibilità

SWP/1 non strutturale (ns). Pannelli in Legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in all'interno (IW 67).

- Profilo arrotondato
- Profilo incastro a femmina é incluso
- Profilo arrotondato e profilo ad artiglio prego vede nel listino prezzi

Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.

Valori tecnici
Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.eu/it/downloads/ (vedi informazioni CE)

Tipo di legno	Spessore (mm)	Strato centrale	Peso [kg/m²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]
Rovere	19	Conifere	10,4	7+/-2	0,14
	19	Legno compinsato	12,7	7+/-2	0,16
	19	Laubholz	13,1	7+/-2	0,17

Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo **admonter.at**

Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria
Salvo errori ed omissioni! Tel.: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, info@admonter.at, admonter.at

Febbraio 2019

ELEMENTS

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.. Le caratteristiche tipiche dell'essenza possono variare da un elemento all'altro. Variazioni di colore e lavorazione sono da considerarsi naturali e inevitabili. Per maggiori informazioni e richieste di campionatura, Vi consigliamo di rivolgervi al Vostro rivenditore Admonter di fiducia.