

CUBE - Begleitinformation zur CE - Kennzeichnung nach EN 14915

Holzart	Rohdichte kg/m ³ *	Stärke max. (mm)	Stärke min. (mm)	Brandverhalten*	Formaldehyd- klasse	Wasserdampf- durchlässigkeit μ	Wärmeleitfähigkeit W/mK	Schallabsorption	Biologische Dauerhaftigkeit
CUBE Eiche	≥ 390	18,1	15,1	D-s2, d0	E1	69	0,13	0,10/0,30	Klasse 1
CUBE Eiche medium		18,1	15,1	D-s2, d0	E1	70	0,13	0,10/0,30	Klasse 1
CUBE Lärche weiß		18,1	15,1	D-s2, d0	E1	66	0,12	0,10/0,30	Klasse 1
CUBE Zirbe		18,1	15,1	D-s2, d0	E1	64	0,12	0,10/0,30	Klasse 1
CUBE Zirbe weiss		18,1	15,1	D-s2, d0	E1	64	0,12	0,10/0,30	Klasse 1
CUBE Altholz Erle grau		21,5	17	D-s2, d0	E1	66	0,12	0,10/0,30	Klasse 1
CUBE Altholz sonnenver.		21,5	17	D-s2, d0	E1	67	0,12	0,10/0,30	Klasse 1

*) gemäß EN 14915, Tabelle 1

Admont, 01. März 2019

Admonter

Holzindustrie AG



8911 Admont / Austria, Sägestraße 539

phone: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, e-mail: info@admonter.at

FN237499p (LG Leoben) Gerichtsstand Liezen, UID-Nr.: ATU57198366

Bankverbindung: Raiffeisenbank Admont, IBAN: AT88 3800 1000 0002 7276, BIC: RZSTAT2G001