


MÖBELPLATTE EICHE A

A: Holztypische schlichte und gefladerte Struktur, praktisch astrein, Punktäste zulässig, im Wesentlichen ohne Ausbesserungen und ohne Splint, wuchs- und holzartenspezifische Farb- und Strukturunterschiede möglich, fugendichte Verleimung.

Rückseite A: wie oben

Rückseite B: Holztypische schlichte und gefladerte Struktur, gesunde Äste und schwarze Äste zulässig, Astausbrüche und Astrisse sind fachmännisch ausgebessert, ohne Splint, wuchs- und holzartenspezifische Farb- und Strukturunterschiede sind möglich, fugendichte Verleimung.

Rückseite C+: Rückseitenqualität ausgefertigt.



Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Sortierung	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette	Listenpreis € exkl. UST
A/A	19	2000/2400	3,6	93/114 nur in der Länge 2400 mm verfügbar	Eiche 3-Schicht	30	auf Anfrage
A/B	19	2000/2400	3,6		Eiche 3-Schicht	30	
A/C+	19	2000/2400	3,6	158 nur in den Längen 2000 und 2400 mm verfügbar	Eiche 3-Schicht	30	

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich.

Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.

Mittellage aus 3 übereinander gleichlaufend verleimten keilgezinkten EICHENLAMELLEN.

Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.



max. 2 Stöße

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Mittellage	Gewicht [kg/m ²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Eiche	19	Eiche 3-Schicht	13,1	7+/-2	0,17



Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: **admonter.com**

Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria

Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Tel.: +43(0)3613/3350-0, Fax: +43(0)3613/3350-119, info@admonter.at, admonter.com


MÖBELPLATTE EICHE B

B: Schlichtes und gefladertes Holzbild, gesunde Äste und schwarze Äste zulässig, Astausbrüche und Astrisse sind fachmännisch ausgebessert, ohne Splint, wuchs- und holzartenspezifische Farb- und Strukturunterschiede sind möglich, fugendichte Verleimung.

C: Im Prinzip ohne Qualitätsanspruch. Fehlstellen nicht gekittet.



Aufbau
Detail



Detail

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Sortierung	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette	Listenpreis € exkl. UST
B/B	19	2000/2400	3,6	158	Eiche 3-Schicht	30	auf Anfrage
B/C	19	2000/2400	3,6	158	Eiche 3-Schicht	30	auf Anfrage

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich.

Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.

Mittellage aus 3 übereinander gleichlaufend verleimten keilgezinkten EICHENLAMELLEN.

Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.



max. 2 Stöße

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Mittellage	Gewicht [kg/m ²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Eiche	19	Eiche 3-Schicht	13,1	7+/-2	0,17



Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.com

MÖBELPLATTE EICHE R

R: Schlichtes und gefladertes Holzbild, gesunde, schwarze und Flügeläste zulässig, Astausbrüche und Astrisse dem rustikalen Erscheinungsbild entsprechend fachmännisch ausgebessert, ohne Splint, Risse, Kern, Mark sowie partielle Rindeneinwüchse und Wurmstiche für ein rustikales Erscheinungsbild zulässig, wuchs- und holzspezifische Farb- und Strukturunterschiede mit betonend rustikalem Farbspiel sind möglich, fugendichte Verleimung.



Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild.

Sortierung	Stärke mm ca.	Längen in mm (Breite 2030 mm)	Decklagen Stärke mm ca.	Decklagen Breite mm	Mittellage	Verpackung Stk./Palette	Listenpreis € exkl. UST
R/R	19	2400	3,6	158	Eiche 3-Schicht	30	auf Anfrage

Die Platten sind **SWP/2 nichttragend (NS) verleimt**: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich.

Bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im **witterungsgeschützten Außenbereich** verwendbar.

Mittellage aus 3 übereinander gleichlaufend verleimten keilgezinkten EICHENLAMELLEN.

Detaillierte Informationen zum **Brandverhalten** unterschiedlicher Einbausituationen sind den CE-Begleitinformationen zu entnehmen.



max. 2 Stöße

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Mittellage	Gewicht [kg/m ²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Eiche	19	Eiche 3-Schicht	13,1	7+/-2	0,17



Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.com

Die Abbildung zeigt ein exemplarisches Erscheinungsbild, die holztypischen Merkmale variieren von Platte zu Platte. Abweichungen in Farbe und Holzstruktur sind naturbedingt und unvermeidbar. Für weitere Infos und Bemusterung wenden Sie sich bitte an Ihren Admonter Fachhändler.

ELEMENTS