Admonter
NATURE´S FAVOURITE DESIGNER

ROVERE A

A: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, praticamente senza nodi, ammessi nodi della stessa colorazione e nodi a spillo, pratica-mente senza riparazioni e senza alburno, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollaggio senza difetti.
Retro A: come sopra scritto.
B: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, nodi sani e nodi neri ammessi, fenditure di nodi e nodi cadenti sono riparati da personale altamente specializzata, senza alburno, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollaggio senza difetti.
C+: Lato non a vista, finito.

Caratteristiche

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Scelta	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030 mm)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
A/A	15	2000/2100/2400	3,6	93/114 solo disponibile nelle lunghezze 2100 e 2400 mm 158 solo disponibile nelle lunghezze 2000 e 2400 mm	BML Conifere	25
A/B	15	2000/2100/2400	3,6		BML Conifere	25
A/C+	15	2000/2100/2400	3,6		BML Conifere	25
A/A	19	2000/2100/2400	3,6		SML Conifere	30
A/A	19	2400	3,6		Legno compensato	30
A/A	19	2000/2100/2400	3,6		Rovere	30
A/B	19	2000/2100/2400	3,6		SML Conifere	30
A/B	19	2400	3,6		Legno compensato	30
A/B	19	2000/2100/2400	3,6		Rovere	30
A/C+	19	2000/2100/2400	3,6		SML Conifere	30
A/C+	19	2400	3,6		Legno compensato	30
A/C+	19	2000/2100/2400	3,6		Rovere	30
A/A	29	2000/2100/2400	3,6		SML Conifere	20
A/A	29	2400	3,6		Legno compensato	20
A/B	29	2000/2100/2400	3,6		SML Conifere	20
A/B	29	2400	3,6		Legno compensato	20
A/C+	29	2000/2100/2400	3,6		SML Conifere	20
A/C+	29	2400	3,6		Legno compensato	20
A/A	40	2000/2100/2400	3,6		Abete 5-Strati	10
A/B	40	2000/2100/2400	3,6		Abete 5-Strati	10
A/C+	40	2000/2100/2400	3,6		Abete 5-Strati	10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all´utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).
Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola.
Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.

Valori tecnici
Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.eu/it/downloads/ (vedi informazioni CE)

Tipo di legno	Spessore (mm)	Strato centrale	Peso [kg/m²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]
Rovere	15	Abete	8,7	7+/-2	0,15
	19	Conifere	10,4	7+/-2	0,14
	19	Legno compensato	12,7	7+/-2	0,16
	19	Latifoglie	13,1	7+/-2	0,17
	29	Conifere	15,1	7+/-2	0,13
	29	Legno compensato	19,3	7+/-2	0,16
	40	Conifere	20,4	7+/-2	0,13

Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo **admonter.at**

Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria
Salvo errori ed omissioni! Tel.: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, info@admonter.at, admonter.at

Febbraio 2019

ELEMENTS

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello. Le caratteristiche tipiche dell'essenza possono variare di pannello in pannello. Variazioni di colore e lavorazione sono da considerarsi naturali e inevitabili. Per maggiori informazioni e richieste di campionatura, Vi consigliamo di rivolgervi al Vostro rivenditore Admonter di fiducia.

Admonter
NATURE´S FAVOURITE DESIGNER

ROVERE B

B: struttura tipica del legno, rigatino e fiammata, nodi sani e nodi neri ammessi, fenditure di nodi e nodi cadenti sono riparati da personale altamente specializzata, senza alburno, differenze di tonalità che dipendono dalla crescita della pianta e dal tipo di legno sono possibili, incollaggio senza difetti.
C: in linea di principio senza requisiti particolari – fessure e nodi non stuccati.

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Scelta	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030 mm)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
B/C	15	2000/2400	3,6	158	BML Conifere	25
B/B	19	2000/2400	3,6	158	SML Conifere	30
B/B	19	2400	3,6	158	Legno compensato	30
B/B	19	2000/2400	3,6	158	Rovere	30
B/C	19	2000/2400	3,6	158	SML Conifere	30
B/C	19	2400	3,6	158	Legno compensato	30
B/C	19	2000/2400	3,6	158	Rovere	30
B/C	29	2000/2400	3,6	158	SML Conifere	20
B/C	29	2400	3,6	158	Legno compensato	20
B/B	40	2000/2400	3,6	158	Abete 5-Strati	10
B/C	40	2000/2400	3,6	158	Abete 5-Strati	10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all´utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).
Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola.
Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.

Valori tecnici
Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.eu/it/downloads/ (vedi informazioni CE)

Tipo di legno	Spessore (mm)	Strato centrale	Peso [kg/m²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]
Rovere	15	Abete	8,7	7+/-2	0,15
	19	Conifere	10,4	7+/-2	0,14
	19	Legno compensato	12,7	7+/-2	0,16
	19	Latifoglie	13,1	7+/-2	0,17
	29	Conifere	15,1	7+/-2	0,13
	29	Legno compensato	19,3	7+/-2	0,16
	40	Conifere	20,4	7+/-2	0,13

Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo **admonter.at**

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello. Le caratteristiche tipiche dell'essenza possono variare di pannello in pannello. Variazioni di colore e lavorazione sono da considerarsi naturali e inevitabili. Per maggiori informazioni e richieste di campionatura, Vi consigliamo di rivolgervi al Vostro rivenditore Admonter di fiducia.

Febbraio 2019

Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria
Salvo errori ed omissioni! Tel.: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, info@admonter.at, admonter.at

Admonter
NATURE´S FAVOURITE DESIGNER

ROVERE R

R: Struttura del legno genuina e fiammata. E' possibile individuare nodi sani, neri e cadenti. I segni dei nodi rotti e le fessurazioni che ne derivano, valorizzano ulteriormente l'aspetto rustico di questo prodotto. Assenza di alburno. Spaccature, legno di nucleo, midollo, anelli di crescita e segno del tarlo sono elementi fondamentali per ottenere un particolare effetto rustico. Sono possibili differenze cromatiche e di struttura. Incollaggio nel senso della vena.

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello.

Scelta	Spessore mm ca.	Lungh. mm (Largh. 2030 mm)	Spess. lamella di faccia mm ca.	Larghezza lamella di faccia mm	Strato centrale	Imballaggio Pezzi/pallet
R/R	19	2400	3,6	158	SML Conifere	30
R/R	19	2400	3,6	158	Legno compensato	30
R/R	19	2400	3,6	158	Rovere	30
R/R	29	2400	3,6	158	SML Conifere	20
R/R	29	2400	3,6	158	Legno compensato	20
R/R	40	2400	3,6	158	Abete 5-Strati	10

SWP/2 non strutturale (NS): Pannelli in legno massiccio per l'utilizzo non strutturale in ambiente umido. Con idonea protezione del legno pannelli anche adattati all´utilizzo esterno (protetto dagli agenti atmosferici).
Abbreviazioni: SML = anima centrale in listelli di abete; BML = anima centrale composta da pezzi di tavola.
Informazioni dettagliate si trovano nelle informazioni CE.

Valori tecnici
Informazioni dettagliate si trova su http://www.admonter.eu/it/downloads/ (vedi informazioni CE)

Tipo di legno	Spessore (mm)	Strato centrale	Peso [kg/m²]	Umidità del legno [%]	Lambda [W/m K]
Rovere	19	Conifere	10,4	7+/-2	0,14
	19	Legno compensato	12,7	7+/-2	0,16
	19	Laubholz	13,1	7+/-2	0,17
	29	Conifere	15,1	7+/-2	0,13
	29	Legno compensato	19,3	7+/-2	0,16
	40	Conifere	20,4	7+/-2	0,13

Informazioni più dettagliate sono disponibili all'indirizzo **admonter.at**

L'immagine rappresenta solo un esempio di come può risultare l'aspetto finale del pannello. Le caratteristiche tipiche dell'essenza possono variare di pannello in pannello. Variazioni di colore e lavorazione sono da considerarsi naturali e inevitabili. Per maggiori informazioni e richieste di campionatura, Vi consigliamo di rivolgervi al Vostro rivenditore Admonter di fiducia.

Admonter Holzindustrie AG, Sägestrasse 539, 8911 Admont, Austria
Salvo errori ed omissioni! Tel.: +43(0)3613/3350-0, fax: +43(0)3613/3350-119, info@admonter.at, admonter.at